



VOCE DI CAPITOLATO

PREPARATO DI PARTICOLARI MISCELE PER LA FORMAZIONE DI INTONACI DEUMIDIFICANTI



Effettuare l'intonaco sulle murature fuori terra interessate da risalita capillare di umidità utilizzando una malta bastarda additivata con **DEO**, additivo in polvere per la formazione di intonaci macroporosi a bolle collegate esente da tensioattivi, con porosità finale > 40%, permeabilità $\leq 1,58 \times 10^{-10}$, fattore di resistenza al vapore < 12,3.

Il rapporto di additivazione sarà di 1 kg di additivo ogni 50 kg di legante. L'intonaco non dovrà avere spessore inferiore a 2 cm in nessun punto, la finitura andrà eseguita con stabilitura di calce additivata anch'essa con **DEO** in ragione di 1 kg di additivo ogni 200 kg di malta. L'intonaco così confezionato andrà applicato su entrambi i lati della muratura per un'altezza superiore di un metro rispetto alla zona ammalorata.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.

